

## **Technisches Datenblatt**

Stand geprüft am 24.08.2020 24.08.2020

Artikel **DecoTex GUF** 

PES-Gewirke, beschichtet und INKTeX+® FL Ausrüstung

mit zusätzlicher PU-Beschichtung

**Material** 100 % Polyester

Lagerbreiten ca. 320 cm, 505 cm

Mögliche Breiten ca. 320 cm, 510 cm

Aufmachung auf Hülsen gewickelt Verpackung Folienverpackung (PET)

STANDARD 100 by OEKO-TEX, Ökologie

> Produktklasse 2 (Hautkontakt)

**Tinte** Direktdruck mit UV härtenden Tinten,

Direktdruck mit HP Latex Tinten

**Eigenschaften** Flammhemmend, luftdicht, knitterarm

Flächengewicht

in Anl. an DIN EN 12127 235.00  $[g/m^2]$ +- 3 [%]

Reißwerte

Dehnung bei 100 N, längs in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 11.00 [%] +- 20 [%] Dehnung bei 100 N, guer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 3.10 [%] +- 20 [%]

Dehnung bei 200 N, längs in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 27.00 [%] +- 20 [%]

Dehnung bei 200 N, guer in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 7.00 [%] +- 20 [%]

Dehnung bei 50 N, längs in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 5.00 [%] +- 20 [%]

Dehnung bei 50 N, quer in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 1.40 [%] +- 20 [%]

Seite 1/2

Georg + Otto Friedrich GmbH Waldstraße 73, 64846 Groß-Zimmern Telefon: +49 (0)6071 492-0 mail@g-o-friedrich.com www.g-o-friedrich.com

HRB 93510 Darmstadt USt-ID-Nr.: DE 296663791

Geschäftsführer Lothar Vorbeck, Kai Trippel Vereinigte VB RB IBAN: DE34 5086 3513 0000 0799 10 BIC: GENODES1MIC **Sparkasse Dieburg** IBAN: DE44 5085 2651 0138 1111 17

**BIC: HELADEF1DIE** 

Sparkasse Langen-Seligenstadt IBAN: DE33 5065 2124 0002 0212 02 BIC: HELADEF1SLS





Höchstzugkraft-Dehnung, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 57.00 [%] +- 20 [%]

Höchstzugkraft-Dehnung, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 47.00 [%] +- 20 [%]

Höchstzugkraft, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 min. 347.00 [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 min. 1170.00 [N/5 cm]

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Die zugesicherten Eigenschaften beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung. Jede Weiterverarbeitung kann diese verändern (z.B. waschen / Flammhemmung).

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter www.g-o-friedrich.com Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Seite 2/2

